


ALMAS

Peinture décorative



DÉFINITION

- Peinture décorative à base de copolymère acrylique en dispersion aqueuse.

DESTINATION

- Intérieur.
- Travaux neufs ou rénovation.
- Habitations individuelles et locaux collectifs (hôtels, restaurants, magasins, showrooms, salles de fêtes ...)

PROPRIÉTÉS

- Effet décoratif chatoyant ;
- Aspect esthétique modulable ;
- Séchage rapide ;
- Applicable en deux passes ;
- Prêt à l'emploi ;
- Bon garnissant ;
- Sans odeur.

CARACRERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect en pot

Gèle.

Aspect du feuil sec

Brillant, métallisé.

Teintes

Teintes des nuanciers Harmony Synthésis et Harmony Déco.

Densité à 20 - 25 °C

1,15 ± 0,05.

Extrait sec

61 ± 1 %.

Temps de séchage

(à 20-25 °C et 50 % HR).
-Fond décoratif : 3 heures.
-Fini décoratif : 3 heures.

Rendement

6 à 8 m²/Kg, selon la méthode d'application.

Conditionnement

4 Kg.

Conservation

1 an dans son emballage d'origine, plein et fermé.
Conserver à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

ALMAS

MISE EN ŒUVRE

Nature des supports

- Plâtre ; mortier de ciment ; bois ; anciennes peintures.

Travaux préparatoires

(Une reconnaissance préalable du support est nécessaire pour déterminer la nature des travaux)

- Prévoir un état des fonds requis pour les travaux soignés (planitude finale satisfaisante ; faibles défauts d'aspect tolérés ; aspect d'ensemble uniforme, légèrement poché ou lisse ; rechapissage sans détrempe ni saignement ni remontées).

- Sur plâtre : égrenage, époussetage.
- Sur mortier ciment : brossage, époussetage, égrenage.
- Sur bois : brossage à sec, ponçage à sec, époussetage.
- Sur anciennes peintures adhérentes : lessivage ou brossage.
- Sur anciennes peintures mal adhérentes ou incompatibles : décapage.

Matériel d'application

- Lisseuse en inox ou en plastique.

Nettoyage du matériel

Eau ou solvant si le produit a séché.

Dilution

ALMAS est un produit prêt à l'emploi et ne doit pas être dilué.

Précautions d'emploi

- Avant de commencer les travaux, il est conseillé de réaliser une surface « témoin » afin de confirmer auprès du commanditaire l'effet décoratif recherché.
- Pour éviter les écarts de teinte, les produits utilisés doivent être issus d'une seule opération de mise en teinte ;
- Pour obtenir un aspect esthétique homogène, il est conseillé de réaliser l'application par la même « main ».
- Respecter les conditions d'application suivantes : température ambiante supérieure à 8 °C et humidité ambiante inférieure à 65 % HR.
- Bien mélanger le produit avant son application.

Système d'application

- Impression : 1 couche de LUXOFIX.
- Sous-couche : 1 couche de LUXOMAT ou VINYLUX teintée de la couleur de finition.
- Première passe : 1 couche d'ALMAS, appliquée à la lisseuse.
- Finition décorative : 2 à 3 passes de touches successives avec ALMAS, appliquées à la lisseuse.

ALMAS

NOTICE D'APPLICATION

- 1 Appliquer une couche de LUXOMAT ou VINYLUX teinté de la même couleur que l'ALMAS choisi, puis laisser sécher pendant 4 heures.



- 2 A l'aide de la lisseuse, appliquer une couche d'ALMAS de manière à obtenir une surface plus ou moins unie. Laisser sécher pendant 3 heures.



- 3 A l'aide de la lisseuse, poser l'ALMAS en touches successives, selon l'effet désiré.

