

GLYFIX

Primaire d'accrochage



DÉFINITION

- Peinture primaire d'accrochage de nature glycérophtalique.

DESTINATION

- Intérieur/Extérieur sous abri.
- Travaux neufs ou rénovation.
- Blocage des fonds absorbants.
- Fixation des fonds pulvéreux.

PROPRIÉTÉS

- Excellente adhérence ;
- Application facile ;
- Résiste à la saponification ;
- Bon pouvoir opacifiant ;
- Perméable à la vapeur d'eau ;
- Facilite l'application des couches de finition, renforce leur accrochage et augmente leur rendement ;
- Uniformise l'absorption des fonds ;
- Recouvrable par la plupart des peintures en phase solvant ou aqueuse.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect en pot

Semi fluide.

Aspect du feuil sec

Mat.

Temps de séchage

(à 20-25 °C et 50 % HR).
30 mn en surface, 8 heures à cœur,
recouvrable en 24 heures.

Viscosité à 20°C

180 s ± 20 s.

Extrait sec

50 ± 1 %.

Teintes

Blanc naturel.

Densité à 20 - 25 °C

1, 13 ± 0, 02.

Conditionnement

0, 900 Kg ; 3 Kg.

Rendement

8 m²/Kg.

Conservation

Un an dans son emballage d'origine, plein et fermé.
Conserver à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

GLYFIX

MISE EN ŒUVRE

Nature des supports

- Plâtre ; mortier de ciment ; bois ; métaux

Travaux préparatoires

(Une reconnaissance préalable du support est nécessaire pour déterminer la nature des travaux).

- Prévoir un état des fonds requis pour les travaux soignés (planitude finale satisfaisante ; faibles défauts d'aspect tolérés ; aspect d'ensemble uniforme, légèrement poché ou lisse ; rechampissage sans détrempe ni saignement ni remontées)
 - Sur plâtre : égrenage, époussetage.
 - Sur mortier de ciment : brossage, époussetage, égrenage.
 - Sur bois : brossage à sec, ponçage à sec, époussetage.
 - Sur métaux non ferreux (aluminium et alliage d'aluminium ; cuivre et alliage de cuivre ; zinc) : dégraissage, essuyage soigné, décapage.
 - Sur métaux ferreux : décapage de la rouille et la calamine, brossage, dégraissage.

Matériel d'application

- Rouleau ou brosse ou pistolet Airless ou pneumatique.

Nettoyage du matériel

Diluant S 501.

Mode d'emploi :

- 1 à 2 couches de GLYFIX, selon l'absorption du support.

Précautions d'emploi

- Respecter les conditions d'application suivantes : température ambiante supérieure à 8 °C et humidité ambiante inférieure à 65 % HR ;
- Bien mélanger avant l'emploi.

Dilution :

- Brosse et rouleau : 10 à 15 % de S 501.
- Pistolet pneumatique et Airless : 15 à 20 % de S 501.



Siège social : Camps Propriété E N° 10 & 11 Dar El- Bieda Alger, Algerie.

Mobile: 0672 54 32 22 / 0793 12 70 77 / 0560 19 63 88. E-mail : contact@luxo-peinture.com. Site web : www.luxo-peinture.com.