

LUXOFIX

Primaire d'accrochage pigmenté



DÉFINITION

- Peinture primaire d'accrochage pigmenté, à base d'émulsion acrylique en dispersion aqueuse.

DESTINATION

- Intérieur/Extérieur sous abri.
- Travaux neufs ou rénovation.
- Blocage des fonds absorbants.
- Fixation des fonds pulvéreux.

PROPRIÉTÉS

- Excellente adhérence ;
- Application facile ;
- Facilite l'application des couches de finition, renforce leur accrochage et augmente leur rendement ;
- Uniformise l'absorption des fonds ;
- Recouvrable par la plupart des peintures en phase aqueuse ou solvant.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect en pot

Semi fluide.

Aspect du feuil sec

Mat, lisse.

Temps de séchage

(à 20-25 °C et 50 % HR).
1 heure à cœur, recouvrable en 24 heures

Densité à 20 - 25 °C

1,50 ± 0,05.

Extrait sec

60 ± 1 %.

Teintes

Teintes des nuanciers
Harmony Synthésis et Harmony Déco.

Conservation

Un an dans son emballage d'origine, plein et fermé.
Conserver à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

Conditionnement

800 ML ; 3,5 L ; 7,5 L ; 15 L.

Rendement

10 à 12 m²/Kg..

Viscosité :

375 ± 25 Po.

LUXOFIX

MISE EN ŒUVRE

Nature des supports

- Plâtre ; mortier de ciment ; bois ; anciennes peintures.

Travaux préparatoires

- (Une reconnaissance préalable du support est nécessaire pour déterminer la nature des travaux).
- Prévoir un état des fonds requis pour les travaux soignés (planitude finale satisfaisante ; faibles défauts d'aspect tolérés ; aspect d'ensemble uniforme, légèrement poché ou lisse ; rechampissage sans détrempe ni saignement ni remontées).
 - Sur plâtre : égrenage, époussetage.
 - Sur mortier de ciment : brossage, époussetage, égrenage.
 - Sur bois : brossage à sec, ponçage à sec, époussetage.
 - Sur anciennes peintures : lessivage ou brossage.

Matériel d'application

- Rouleau ou brosse ou pistolet Airless ou pneumatique.

Nettoyage du matériel

Eau ou solvant si le produit a séché.

Dilution :

- Brosse et rouleau : 10 à 15 % d'eau.
- Pistolet Airless : 15 à 20 % d'eau.

Précautions d'emploi

- Respecter les conditions d'application suivantes : température ambiante supérieure à 8 °C et humidité ambiante inférieure à 65 % HR ;
- Bien mélanger avant l'emploi.

Mode d'emploi :

- 1 à 2 couches de LUXOFIX, selon l'absorption du support. Si nécessaire, enduisage suivi d'un ponçage et d'un époussetage.



Siège social : Camps Propriété E N° 10 & 11 Dar El-Bieda Alger, Algerie.

Mobile: 0672 54 32 22 / 0793 12 70 77 / 0560 19 63 88. E-mail : contact@luxo-peinture.com. Site web : www.luxo-peinture.com.