

# LUXOMAT

Peinture de finition



## DÉFINITION

- Peinture de finition à base de copolymères acryliques en dispersion aqueuse..

## DESTINATION

- Intérieur/ Extérieur sous abri.
- Travaux neufs ou rénovation.
- Habitations individuelles et locaux collectifs (hôtels, restaurants, magasins, showrooms, salles de fêtes ...)

## PROPRIÉTÉS

- Haut pouvoir couvrant ;
- Garnissant élevé ;
- Bonne adhérence ;
- Lessivable ;
- Séchage rapide ;
- Sans odeur ;
- Application facile.

## CARACRERISTIQUES TECHNIQUES

### Aspect en pot

Semi fluide.

### Aspect du feuil sec

Mat, lisse.

### Viscosité à 20 °C :

300 ± 25 Po.

### Densité à 20 - 25 °C

1, 65 ± 0,05.

### Extrait sec

70 ± 1 %.

### Temps de séchage

(à 20-25 °C et 50 % HR).  
20 minutes.

### Rendement

5 à 6 m<sup>2</sup>/Kg.

### Conditionnement

5 Kg ; 10 Kg ; 20 Kg.

### Teintes

Teintes des nuanciers Harmony Synthésis et Harmony Déco.

### Conservation

Un an dans son emballage d'origine, plein et fermé.  
Conserver à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

# LUXOMAT

## MISE EN ŒUVRE

### Nature des supports

- Plâtre ; mortier de ciment ; bois ; anciennes peintures.

### Travaux préparatoires

(Une reconnaissance préalable du support est nécessaire pour déterminer la nature des travaux)

- Prévoir un état des fonds requis pour les travaux soignés (planitude finale satisfaisante ; faibles défauts d'aspect tolérés ; aspect d'ensemble uniforme, légèrement poché ou lisse ; rechampissage sans détrempe ni saignement ni remontées).

- Sur plâtre : égrenage, époussetage.
- Sur mortier de ciment : brossage, époussetage, égrenage.
- Sur bois : brossage à sec, ponçage à sec, époussetage.
- Sur anciennes peintures adhérentes : lessivage ou brossage.
- Sur anciennes peintures mal adhérentes ou incompatibles : décapage

### Matériel d'application

- Rouleau ou brosse ou pistolet.

### Nettoyage du matériel

Eau ou solvant si le produit a séché.

### Dilution

prêt à l'emploi.

### Précautions d'emploi

### Système d'application

- Impression : 1 couche de LUXOFIX.
- Finition : 2 couches de LUXOMAT.

- Pour éviter les écarts de teinte, les produits utilisés doivent être issus d'une seule opération de mise en teinte ;
- Respecter les conditions d'application suivantes: température ambiante supérieure à 8 °C et humidité ambiante inférieure à 65 % HR.
- Bien mélanger avant l'emploi.

