

STUC VÉNITIEN

Enduit décoratif



DÉFINITION

- Enduit acrylique en dispersion aqueuse pour les finitions décoratives.

DESTINATION

- Intérieur.
- Travaux neufs ou rénovation.
- Habitations individuelles et locaux collectifs (hôtels, restaurants, magasins, showrooms, salles de fêtes ...)

PROPRIÉTÉS

- Effet décoratif marbré.
- Aspect esthétique modulable.
- Prêt à l'emploi.
- Application réalisable dans la même journée.
- Sans odeur.

CARACRERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect en pot

Pâte.

Aspect du feuil sec

Brillant.

Temps de séchage

(à 20 - 25 °C et 50 % HR)
. Fond décoratif : redoublable en 4 heures (selon l'épaisseur de la couche)
. Fini décoratif : 8 heures.

Densité à 20 - 25 °C

1,60 ± 0,05.

Extrait sec

70 ± 1 %.

Rendement

2 à 3 m²/Kg, selon la méthode d'application.

Conditionnement

800 millilitres, 5 Kg et 25 Kg.

Teintes

. Teintes des nuanciers Harmony Synthésis et Harmony Déco.
. La teinte définitive est obtenue après séchage à cœur du produit.

Conservation

Un an dans son emballage d'origine, plein et fermé.
Conserver à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

STUC VÉNITIEN

MISE EN ŒUVRE

Nature des supports

- Plâtre ; mortier de ciment ; bois ; anciennes peintures.

Matériel d'application

- Lame à enduire ou lisseuse pour les passes d'enduisage.
- Couteau métallique long ou spatule pour la finition décorative.
- Polisseuse pour la finition cirée.

Dilution

STUC VENITIEN est un produit prêt à l'emploi et ne doit pas être dilué.

Système d'application

- Impression : 1 couche de LUXOFIX.
- Passe d'enduisage : 2 couches de STUC VENITIEN formant le fond.
- Finition décorative : pastillage de finition avec le STUC VENITIEN, appliqué à la lisseuse.
- Finition cirée : 1 couche de LUXOCIRE.

Travaux préparatoires

(Une reconnaissance préalable du support est nécessaire pour déterminer la nature des travaux)

- Prévoir un état des fonds requis pour les travaux courants (planitude générale initiale non modifiée ; altérations accidentelles corrigées ; faibles défauts d'aspect et traces d'outils d'application tolérés ; aspect d'ensemble poché)
 - Sur plâtre : égrenage, époussetage.
 - Sur mortier de ciment : brossage, époussetage, égrenage.
 - Sur bois : brossage à sec, ponçage à sec, époussetage.
 - Sur anciennes peintures adhérentes : lessivage ou brossage.
 - Sur anciennes peintures mal adhérentes ou incompatibles : décapage.

Nettoyage du matériel

Eau ou solvant si le produit a séché

Précautions d'emploi

- Avant de commencer les travaux, il est conseillé de réaliser une surface « témoin » afin de confirmer auprès du commanditaire l'effet décoratif recherché.
- Pour éviter les écarts de teinte, les produits utilisés doivent être issus d'une seule opération de mise en teinte ;
- Pour obtenir un aspect esthétique homogène, il est conseillé de réaliser l'application par la même « main » ;
- Respecter les conditions d'application suivantes: température ambiante supérieure à 8 °C et humidité ambiante inférieure à 65 % HR.
- STUC VENITIEN ne résiste pas à l'eau. Eviter de l'appliquer sur des supports subissant écoulement ou projection d'eau.

STUC VÉNITIEN

NOTICE D'APPLICATION

- 1 A l'aide de la lisseuse, appliquer 2 couches de STUC VENITIEN avec un intervalle de 4 heures, de façon à obtenir une surface plane, lisse et absorbante. Laisser sécher pendant 2 heures.
- 2 A l'aide de la lisseuse, appliquer le STUC VENITIEN par touches successives partiellement superposées, selon l'effet désiré. Laisser sécher pendant 8 heures.
- 3 A l'aide du couteau métallique long, ferrer légèrement, puis ratisser afin de niveler la surface, ensuite ferrer de nouveau afin de faire briller.
- 4 Appliquer une couche de cire LUXOCIR et laisser sécher pendant 2 heures.
- 5 Lustrer à l'aide de la polisseuse.

