

# SATINE

Peinture de finition



## DÉFINITION

- Peinture de finition à base de copolymères acryliques en dispersion aqueuse..

## DESTINATION

- Intérieur/ Extérieur sous abri.
- Travaux neufs ou rénovation.
- Habitations individuelles et locaux collectifs (hôtels, restaurants, magasins, showrooms, salles de fêtes ...)

## PROPRIÉTÉS

- Lessivable ;
- Séchage rapide ;
- Sans odeur ;
- Application facile.

## CARACRERISTIQUES TECHNIQUES

### Aspect en pot

Semi fluide.

### Aspect du feuil sec

Satiné.

### Viscosité à 20 °C :

300 ± 25 Po.

### Densité à 20 - 25 °C

1,17 ± 0,03.

### Extrait sec

44 ± 1 %.

### Temps de séchage

(à 20-25 °C et 50 % HR).  
2 heures.

### Rendement

7 à 10 m<sup>2</sup>/Kg.

### Conditionnement

20 Kg.

### Teintes

Teintes des nuanciers Harmony Synthésis et Harmony Déco.

### Conservation

Un an dans son emballage d'origine, plein et fermé.  
Conserver à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

# SATINE



## MISE EN ŒUVRE

### Nature des supports

- Plâtre ; mortier de ciment ; bois ; anciennes peintures.

### Travaux préparatoires

(Une reconnaissance préalable du support est nécessaire pour déterminer la nature des travaux)

- Prévoir un état des fonds requis pour les travaux soignés (planitude finale satisfaisante ; faibles défauts d'aspect tolérés ; aspect d'ensemble uniforme, légèrement poché ou lisse ; rechampissage sans détrempe ni saignement ni remontées).

- Sur plâtre : égrenage, époussetage.
- Sur mortier de ciment : brossage, époussetage, égrenage.
- Sur bois : brossage à sec, ponçage à sec, époussetage.
- Sur anciennes peintures adhérentes : lessivage ou brossage.
- Sur anciennes peintures mal adhérentes ou incompatibles : décapage.

### Matériel d'application

- Brosse plate ou rouleau ou pistolet Airless ou pneumatique.

### Nettoyage du matériel

Eau ou solvant si le produit a séché.

### Dilution

- Prêt à l'emploi avec la brosse, le rouleau et le pistolet Airless.
- 10 à 15 % d'eau avec le pistolet pneumatique.

### Précautions d'emploi

- Pour éviter les écarts de teinte, les produits utilisés doivent être issus d'une seule opération de mise en teinte ;
- Respecter les conditions d'application suivantes: température ambiante supérieure à 8 °C et humidité ambiante inférieure à 65 % HR.
- Bien mélanger avant l'emploi.

### Système d'application

- Impression : 1 couche de LUXOFIX.  
Finition : 2 couches de SATINE.



Siège social : Camps Propriété E N° 10 & 11 Dar El- Bieda Alger, Algerie.

Mobile: 0672 54 32 22 / 0793 12 70 77 / 0560 19 63 88. E-mail : [contact@luxo-peinture.com](mailto:contact@luxo-peinture.com). Site web : [www.luxo-peinture.com](http://www.luxo-peinture.com).