

SATYCRIL

Peinture de finition



DÉFINITION

- Peinture de finition à base d'émulsion acrylique en dispersion aqueuse.

DESTINATION

- Intérieur/ Extérieur sous abri.
- Travaux neufs ou rénovation.
- Habitations individuelles et locaux collectifs (hôtels, restaurants, magasins, showrooms, salles de fêtes ...)

PROPRIÉTÉS

- Haut pouvoir couvrant ;
- Garnissant élevé ;
- Bonne adhérence ;
- Peu encrassable ;
- Lessivable ;
- Séchage rapide ;
- Sans odeur ;
- Application facile.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect en pot

Semi fluide.

Aspect du feuil sec

Satiné.

Viscosité à 20 °C :

300 ± 25 Po.

Densité à 20 - 25 °C

1,17 ± 0,03.

Extrait sec

44 ± 1 %.

Temps de séchage

(à 20-25 °C et 50 % HR).
2 heures, recouvrable en
6 heures.

Rendement

6 à 7 m²/Kg.

Conditionnement

4 Kg ; 8 Kg ; 18 Kg..

Teintes

Teintes des nuanciers Harmony
Synthésis et Harmony Déco.

Conservation

Un an dans son emballage
d'origine, plein et fermé.
Conserver à l'abri du gel et des
fortes chaleurs.

SATYCRIL

MISE EN ŒUVRE

Nature des supports

- Plâtre ; mortier de ciment ; bois ; anciennes peintures.

Travaux préparatoires

(Une reconnaissance préalable du support est nécessaire pour déterminer la nature des travaux)

- Prévoir un état des fonds requis pour les travaux soignés (planitude finale satisfaisante ; faibles défauts d'aspect tolérés ; aspect d'ensemble uniforme, légèrement poché ou lisse ; rechampisage sans détrempe ni saignement ni remontées).

- Sur plâtre : égrenage, époussetage.
- Sur mortier de ciment : brossage, époussetage, égrenage.
- Sur bois : brossage à sec, ponçage à sec, époussetage.
- Sur anciennes peintures adhérentes : lessivage ou brossage.
- Sur anciennes peintures mal adhérentes ou incompatibles : décapage.

Matériel d'application

- Brosse ou rouleau ou pistolet pneumatique ou Airlesse.

Nettoyage du matériel

Eau ou solvant si le produit a séché.

Dilution

- Brosse, rouleau et Pistolet Airless : prêt à l'emploi.
- Pistolet pneumatique : 10 à 15 % d'eau.

Précautions d'emploi

- Pour éviter les écarts de teinte, les produits utilisés doivent être issus d'une seule opération de mise en teinte ;
- Respecter les conditions d'application suivantes : température ambiante supérieure à 8 °C et humidité ambiante inférieure à 65 % HR ;
- Bien mélanger avant l'emploi.

Système d'application

- Impression : 1 couche de LUXOFIX.
Finition : 2 couches de SATYCRIL.



Siège social : Camps Propriété E N° 10 & 11 Dar El-Bieda Alger, Algérie.

Mobile: 0672 54 32 22 / 0793 12 70 77 / 0560 19 63 88. E-mail : contact@luxo-peinture.com. Site web : www.luxo-peinture.com.