



DÉFINITION

- Enduit décoratif acrylique en dispersion aqueuse, associé à un additif et une patine.

DESTINATION

- Intérieur.
- Travaux neufs ou rénovation.
- Habitations individuelles et locaux collectifs (hôtels, restaurants, magasins, showrooms, salles de fêtes ...)

PROPRIÉTÉS

- Aspect esthétique modulable;
- Prêt à l'emploi ;
- Application réalisable dans la même journée;
- Tri produit.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect en pot

Tinicha : Pâte.
Additif : géle.
Patine : fluide.

Aspect du feuil sec

Tinicha : mat.
Additif : brillant.
Patine : mat.

Teintes

Teintes des nuanciers Harmony
Synthésis et Harmony Déco

Densité à 20 - 25 °C

Extrait sec

75 +1 %

Rendement

Tinicha : 1,5 à 2 m²/kg
Additif : 25 m²/kg
Patine : 3 m²/kg

Conservation

1 an dans son emballage d'origine,
pleint et fermé.
Conserver à l'abri du gel et des
fortes chaleurs.

Conditionnement

5 kg

Temps de séchage

Tinicha : 24 heures.
Additif : 1/4 d'heure.
Patine : 20 minutes.



MISE EN ŒUVRE

Nature des supports

- Plâtre ; mortier de ciment ; bois ; anciennes peintures

Matériel d'application

- Lisseuse inox pour la passe d'enduisage.
- Brosse à gazon pour les motifs en creux.
- Vaporisateur d'eau pour l'humidification des motifs.
- Eponge pour l'application de l'additif et de la patine.

Dilution

- Tinicha, Additif et Patine sont des produits prêts à l'emploi et ne doivent pas être dilués

Mode d'emploi

- Appliquer Tinicha sur tout le support.
- Créer avec le talouche effet gazon des motifs irréguliers puis laisser sécher pendant 24 heures.
- A l'aide d'une éponge appliquer une couche d'additif Tinicha, laisser sécher pendant 4 heures puis étaler la patine sur les motifs créés pour ressortir l'effet marbré.

Travaux préparatoires

- Impression : 1 couche de LUXOFIX
- Passage d'enduisage : 1 couche de TINICHA appliquées à la lisseuse.
- Passe décorative : 1 couche d'Additif appliquée à l'éponge.
- Finition patinée : 1 couche de patine en ratissage, appliquée à l'éponge

Nettoyage du matériel

Eau

Précautions d'emploi

- Avant de commencer les travaux, il est conseillé de réaliser une surface « témoin » afin de confirmer auprès du commanditaire l'effet décoratif recherché
- Pour éviter les écarts de teinte, les produits utilisés doivent être issus d'une seule opération de mise en teinte;
- Pour obtenir un aspect esthétique homogène, il est conseillé de réaliser l'application par la même « main »
- Respecter les conditions d'application suivantes : température ambiante supérieure à 8°C et humidité ambiante inférieure à 65% HR.

Tinicha

NOTICE D'APPLICATION

1 A l'aide de la lisseuse, appliquer l'enduit Tinicha en couche épaisse, unie et lisse.



2 sans laisser sécher, appliquer à la taloche à pocher des pressions successives selon l'effet désiré. Laisser sécher 15 à 20 minutes.



3 A l'aide du vaporisateur, humidifier la surface uniquement au niveau des motifs réalisés à la taloche, Puis écraser ces mêmes motifs à l'aide de la lisseuse afin d'en atténuer la rugosité. Laisser sécher 8 heures.



4 Afin d'annuler la propriété absorbante de l'enduit, appliquer dessus le vernis Tinicha avec l'éponge et laisser sécher 20 minutes.



5 A l'aide de l'éponge, appliquer une couche de patine Tinicha sur les motifs, ensuite, sans laisser sécher, passer une autre éponge sur les motifs afin d'éclaircir les parties saillantes et créer ainsi du contraste.

